

災害救助用毛布仕様書 SH-600

(1) 品 名 災害救助用毛布（真空パック）

(2) 数 量 枚

(3) 銘 柄 (株)カネカ（カネカロン）

(4) 仕 様

(1) 織り毛布

A) 混 紡 率	経 糸	リサイクルポリエステル	100%
	緯 糸	<u>アクリル系（カネカロン）</u>	100%

B) 番 手	経 糸	20/2
	緯 糸	1/3

C) 組 織 1/3 破れ斜紋ヨコ二重織り

D) 密 度	経	170 本/10cm 間以上
	緯	90 本/10cm 間以上

E) 重 量 1.35Kg 以上

F) 寸 法 140 c m × 190 c m 以上

G) 色 合 提示見本通（ページュ）

H) 仕 上 加 工 両面起毛・片面刈毛

I) 縫 製 加 工 天地トリコット 50mm へム

(2) 難 燃 性 消防庁通達 65 号『寝具類等の防災性能試験 1 寝具類
2 防災性能試験 3 毛布』の試験に合格したもの。
認定 No DD-08020 又は M-3711

(3) 包 装 内 容 真空包装（メイワパック）（ISO14001 環境認証取得工場でパック）

最低 10 年間、毛布を完全に保護（カビ、害虫、異臭、
染み、変色、風合いを保つ）するため。

A) 個装フィルム アルミ蒸着フィルム（メイワシルバーフィルム）を使用。

B) 要 領 包装する以前に平面乾燥処理（85℃の乾燥空気を上面
ブロー。下面サクシオン出口前冷却）し、外気に触れる
事なく、毛布を 8 ツ折にし、包装内の毛布の水分率を
1%以下に前処理し、真空包装する。

科学剤を使用しない物理的处理方法で、温度、湿度を
コントロールした信頼度の高い鮮度維持真空包装で
あること。

(4) 梱 包

A) 真空された毛布 10 枚をダンボールケースに入れる。

(7 段積みには耐える強度とする)

B) サイズは 730X520X330 (±2%) とする。

C) ケースの合わせ目は、粘着テープで封をし、ポリプロピレン製バンドを掛ける。

D) 外気湿度に犯されず、劣化せずに室内で 10 年間保存可能。

(5) 表 示 梱包ケースに次の項目を表示する。

両側面

災害救用備蓄毛布

数 量 10 枚

納入年月 平成 年 月

(6) 納入場所及び納入枚数

(7) 納入期限 平成 年 月 日

(8) 証明書の提出

A) 契約時 原綿メーカーの毛布出荷引受書

B) 納入時 ◇毛布出荷証明書

◇(財)化学物質評価研究機構検査成績書(フィルム写)

◇(財)日本科学繊維検査協会検査成績書写(毛布水分率写)

◇真空包装の品質証明書

◇ISO14001&9001 環境&技術認証取得の写

(9) そ の 他 その他不明な点は、担当職員の指示に従うこと。

別表—1

アルミ蒸着フィルムの品質は、次の通りとする。

項 目	基 準	測 定 法
引 張 強 度	たて 800Kgf/ c m ² 以上 よこ 800kgf/ c m ² 以上	JIS K 6732
伸 度	たて 80% 以上 よこ 80% 以上	JIS K 6732
引 裂 強 度	たて 120Kg f /cm 以上 よこ 120kg f /cm 以上	JIS K 6732
熱封かん強度	6. 5Kg f /15mm 以上	JIS Z 1707
透 湿 度	0. 5 g /m ² . 24 h 以下	JIS Z 0208
気 体 透 過 度	1 c m ³ /m ² . 24 h. atm	JIS K 7126-2006